

Шлифуемый акриловый грунт-наполнитель RACURS 4:1 2K

RACURS

**АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ГРУНТ
НАПОЛНИТЕЛЬ
ACRYLIC FILLER 2K HS**



AG-1/4-g Грунт-наполнитель шлифуемый RACURS 4:1
1л / 4л серый

AG-1/4-w Грунт-наполнитель шлифуемый RACURS 4:1
1л / 4л белый

AG-1/4-b Грунт-наполнитель шлифуемый RACURS 4:1
1 л / 4л чёрный

AGO-0.25/1
Отвердитель для грунта-наполнителя
шлифуемого RACURS 4:1 0,25л / 1л

Грунт-наполнитель RACURS 4:1 используется как шлифуемый наполнитель с нанесением в 2-3 слоя.

- Повышенный сухой остаток
- Три цветовых варианта
- Толщина слоя материала легко варьируется при нанесении
- Отличное наполнение мелких пор, рисок.
- Антикоррозионная защита
- Хорошая эластичность
- Легко шлифуется

Поверхности, пригодные для нанесения

Отшлифованные и очищенные лакокрасочные покрытия (исключая термопластичные покрытия), катафорезные и адгезионные грунты, загрунтованные металлы, полиэфирные шпатлевки.

Подготовка поверхности

- Металлические поверхности (сталь, оцинкованная сталь, алюминий) и окрашиваемые пластики после предварительной подготовки загрунтовать.
- Прочие поверхности очистить средством для удаления силикона / очистителем силикона / Антисиликоном
- Заводское / старое лакокрасочное покрытие и катафорезное покрытия отшлифовать абразивами P280-320
- Полиэфирные шпатлёвки отшлифовать абразивами P120-220
- Очистить поверхность вновь средством для удаления силикона / очистителем силикона / Антисиликоном.

Способ нанесения




По объему: в соотношении 4:1 с
Отвердителем для грунта-наполнителя
RACURS 4:1 + 15-20% растворителя RACURS




При разведении использовать
мерную линейку или специальную
ёмкость



45 минут при 20°C



22–27 секунд при 20°C (DIN 4)



Дюза 1.6–2.0 мм / давление 1.5–2 бар
Смотреть рекомендации производителей
окрасочных пистолетов



60–100 мкм / 1 слой
2–3 слоя
Выдержка между слоями: 10 минут

Дальнейшая обработка



Выдержка перед ускоренной сушкой: 5–10 минут



40 минут / 60°C
5 часов / 20°C



25-30 минут / ИК-сушка

Замечания

- Не использовать разведенный материал по истечении его времени жизни, не разбавлять загустевший материал
- Не смешивать разведенный материал с неразведенным
- Не превышать рекомендуемой толщины покрытия
- Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
- Плотнo закрывать емкости с материалами
- При применении отвердителя и разбавителя других производителей результат не гарантирован

Технические характеристики

Цвет	серый, чёрный, белый
Укрывающая способность готовой смеси, (при толщине слоя сухой пленки)	в соотношении 4:1 с отвердителем + 15-20% растворителя (60 мкм)
Рекомендуемая температура длительного хранения	от +15 до +30°C, в отсутствие прямых солнечных лучей